

SC 00329

## V44 MATT

### Ficha técnica

**NOMBRE:**

**GRUPO:**

**USO:**

**CARACTERÍSTICAS:**

**SECADO:**

**CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:**

**V44 MATT**

pintura al agua transpirable para interiores

pintura al agua profesional blanca, para superficies de interiores.

**peso específico:**  $1.620 \pm 30 \text{ g/L}$  a  $25^\circ\text{C}$

**rendimiento:** 9 - 12 m<sup>2</sup>/L para dos manos (puede variar según la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el método de aplicación)

**efecto estético:** opaco

**colores:** blanco y colores por catálogo

**envases:** 1 L - 4 L - 12 L

**en superficie:** 30 minutos a  $20^\circ\text{C}$

**sobre pintado:** 4 horas a  $20^\circ\text{C}$

**en profundidad:** 12 horas a  $20^\circ\text{C}$

Gracias a su formulación, V44 MATT garantiza una elevada cobertura manteniendo un bajo espesor y una blancura notable. En comparación con las pinturas transpirables para interiores más comunes, esta pintura se puede aplicar simplemente con pincel, rodillo y pulverizador. En la aplicación con pincel y rodillo, la calidad técnica que la distingue es que no quedan marcas, tras la fase de secado, de las pineladas ni del rodillo dejadas por el aplicador, incluso en tonos medios. Además, permite realizar retoques en colores claros sin dejar huellas visibles, conservando un aspecto estético uniforme incluso después de intervenciones locales. Presenta una buena resistencia a la abrasión.

RESISTENCIA A AGENTES DE LAVADO ESPECIALES	UNI EN ISO 2812-1	RESISTE A: CLORO ACTIVO, DESINCRUSTANTE ÁCIDO, DESENGRASANTE ALCALINO	UNI EN ISO 2812-1  <b>DISINFECTION</b>
TOMA DE SUCIEDAD	UNI 10792	MUY BAJA $\Delta L = 2$	UNI 10792  <b>NO DIRT</b>
GLOSS	EN ISO 2813	5 - 10 GU	
CAPACIDAD DE COBERTURA	UNI EN ISO 6504-3	98,55	

**RENDIMIENTO AMBIENTAL:**

AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	FREE	 <b>IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE</b>
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m <sup>2</sup> h F****	 <b>KO9025 - KO9026 FORMALDEIDE FREE</b>
VOC en el producto listo para utilizar	Directiva 2004-42-CE	máx. 16 g/L (Límite UE 200 g/L) Cat. A/I	 <b>VOC LOW</b>

**SC 00329**

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y CICLO DE APLICACIÓN:**

**PREPARACIÓN PRODUCTO: APLICACIÓN:**

Evaluar la consistencia de la superficie eliminando cualquier pintura vieja o polvorienta. Aplicar una capa de Fissativo Acrílico 30G y después de 6 horas a 20 °C, nivelar con estuco los huecos pequeños, grietas y fisuras. Transcurridas 6 - 8 horas, diluir 1:5 con agua la pintura transpirable V44 MATT y aplicarla. Entre la primera y la segunda capa esperar al menos 4 horas a 20°C.

**dilución:** 20% en peso para la 1<sup>a</sup> mano con agua potable  
15% en peso para la 2<sup>a</sup> mano con agua potable  
**sistema:** con pincel - con rodillo - con pulverización  
**número de capas:** 2

**Temperatura de aplicación:** por encima de +10°C y por debajo de +30°C.  
**Conservación:** en botes correctamente cerrados, también después de usarlo, a una temperatura superior a +5 °C e inferior a +30 °C.  
**Estabilidad:** aproximadamente 2 años en envases bien cerrados y nunca abiertos.

**NOTA:**

Lavar con agua las herramientas de trabajo inmediatamente después de su uso.

No eliminar los residuos de pintura y agua de lavado en cauces de agua y alcantarillados.

**Ficha n° SC 00329 emitida por el Responsable de control de calidad:  
Edición n° 1 Diciembre 2024**