

## SETAVEL

### Ficha técnica y Ecológica

**NOMBRE:**

**SETAVEL**

**GRUPO:**

pintura decorativa al agua para interiores con acabado mate efecto seda

**APLICACIÓN:**

acabado decorativo para interiores de fácil aplicación.

**CARACTERÍSTICAS:**

**peso específico:**

1.070 ± 30 g/l a 20 °C

**rendimiento:**

4 - 5 m<sup>2</sup>/l (dos manos) (puede variar en función de la rugosidad, porosidad y absorción del soporte, así como según el método de aplicación)

**efecto estético:**

mate con efecto seda

**colores:**

carta de colores

**envase:**

1 L - 2,5 L - 5 L

**repintado:**

3 - 4 horas a 20 °C

**en profundidad:**

24 horas a 20 °C

**CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:**

SETAVEL es una pintura decorativa al agua para interiores, que se caracteriza por su acabado mate efecto seda, suave al tacto. Aporta a los ambientes una elegancia sobria y contemporánea, destacando las superficies con movimientos delicados y refinados. Moderadamente lavable a 15 días de la aplicación, pasando delicadamente una esponja suave humedecida con agua para evitar manchas o decoloraciones. Tras su completo fraguado, se obtiene una película transpirable con buena resistencia a la abrasión normal.

**COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL:**

PROPIEDAD	NORMA	VALOR	MARCA
EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN INTERIORES	ISO 16000	TVOC <1mg/m <sup>3</sup> Clase A+	
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m <sup>2</sup> h F****	
COV en el producto listo para usar	Directiva 2004-42-CE	máx. 1,3 g/l (límite UE 200 g/l) Cat. A/I	

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Cerciorarse de que el soporte es firme y sólido, eliminando cualquier impureza como: polvo, cera, grasa, silicona, jabón y cualquier otra materia que pueda provocar desprendimientos. Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Estucar donde sea necesario y, al secarse, proceder con la aplicación de PRIMART 800 mediante rodillo de lana, brocha o rociado. Transcurridas 6 horas a 20 °C, proceder con la aplicación de SETAVEL.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:** dilución:

listo para usar

**APLICACIÓN:** sistema:

espátula

**número de capas:** 2

**Efecto Seda Estucada:** Con la Llana Inox PV 43 aplicar la primera mano de SETAVEL espatulando con pasadas más o menos grandes en todas las direcciones. Esperar 3 - 4 horas a 20 °C antes de pasar la segunda mano de SETAVEL espatulando con pasadas irregulares distribuidas en forma heterogénea; una vez cubierta una superficie de aprox. 1 m<sup>2</sup>, cubrir los espacios libres con pasadas más pequeñas, superpuestas y cruzadas.

**Temperatura de aplicación:** superior a +10 °C e inferior a +30 °C.

**Conservación:** en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +5 °C e inferior a +30 °C.

**Estabilidad:** aproximadamente 2 años en envases bien sellados y sin abrir.

**NOTAS:** La temperatura de aplicación y almacenaje debe estar comprendida entre +5 °C y +30 °C. Conservar al resguardo de las heladas.

Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después del uso.

**Ficha nº SC 00333 emitida por el Responsable del Control de Calidad:  
Edición nº 3 Junio 2025**